

ГОСТ 9940—81

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ  
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ  
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ  
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ****Технические условия**Seamless hot deformed tubes made of corrosion resistant steel.  
Specifications**ГОСТ  
9940—81**МКС 23.040.10  
ОКП 31 500Дата введения **01.01.83**

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали общего назначения.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**1. СОРТАМЕНТ**

1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 1.

1.2. По длине трубы изготовляют:

мерной длины — в пределах немерной, но не более указанной в табл. 1 с предельным отклонением по длине +15 мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление мерных труб длины более указанной в табл. 1;

длины, кратной мерной, — в пределах мерной длины с припуском на каждый разрез по 5 мм и с предельным отклонением по всей длине +15 мм. Минимальная кратная длина — 300 мм;

ограниченной длины — в пределах мерной с предельным отклонением по длине  $\pm 500$  мм;

немерной длины — от 1,5 до 10 м; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной более 10 м.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.3. В партии труб немерной длины допускается не более 15 % труб длиной от 0,75 до 1,5 м.



### С. 3 ГОСТ 9940—81

1.4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки указаны в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| Размеры труб           | Предельные отклонения при точности изготовления, % |                |
|------------------------|--|----------------|
|                        | обычной  | высокой        |
| По наружному диаметру  | ±1,5   | ±1,0           |
| По толщине стенки, мм: |  |                |
| 8 и менее              | +20,0<br>—15,0                                     | +12,5<br>—15,0 |
| более 8 до 20          | ±15,0  | +12,5<br>—15,0 |
| более 20               | +12,5<br>—15,0                                     | ±12,5          |

1.5. Овальность не должна выводить диаметр труб за предельные отклонения.

1.6. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать:

1,5 мм — при толщине стенки до 10 мм включительно;

2 мм — при толщине стенки свыше 10 до 20 мм включительно;

4 мм — при толщине стенки свыше 20 мм.

1.7. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев, допускается образование фаски при их удалении. По требованию потребителя на концах труб с толщиной стенки более 5 мм должна быть фаска для сварки.

#### П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Труба наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 08X18H10T:

*Труба 76-5— 08X18H10T ГОСТ 9940—81*

То же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1500 мм:

*Труба 76 в-5 в-1500 кр — 08X18H10T ГОСТ 9940—81*

То же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:

*Труба 76-5-3000 м — 08X18H10T ГОСТ 9940—81*

То же, обычной точности изготовления, мерной длины 3000 мм с остатком:

*Труба 76-5-3000 — 08X18H10T ГОСТ 9940—81*

То же, высокой точности изготовления (в), ограниченной длины (ог) 3000 мм:

*Труба 76 в-5 в-3000 ог — 08X18H10T ГОСТ 9940—81*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническим регламентам, утвержденным в установленном порядке, из стали марок, указанных в табл. 3, с химическим составом по ГОСТ 5632, с микродобавками редкоземельных металлов.

Содержание серы в стали, предназначенной для изготовления труб, подлежащих сварке, что указывается в заказе, не должно превышать 0,020 %.

Трубы изготавливают термически обработанными или без термообработки в соответствии с заказом.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).**

2.2. Механические свойства труб должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

| Марка стали | Временное сопротивление<br>$\sigma_b$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) | Относительное удлинение<br>$\delta_5$ | Плотность $\rho$ , г/см <sup>3</sup> |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|             | не менее   |                                       |                                      |
| 08X13       | 372(38)  | 22                                    | 7,70                                 |
| 08X17T      | 372(38)  | 17                                    | 7,70                                 |
| 12X13       | 392(40)  | 21                                    | 7,70                                 |
| 12X17       | 441(45)  | 17                                    | 7,70                                 |
| 15X28       | 441(45)  | 17                                    | 7,60                                 |
| 15X25T      | 441(45)  | 17                                    | 7,60                                 |

| Марка стали | Временное сопротивление<br>$\sigma_b$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) | Относительное удлинение<br>$\delta_5$ | Плотность $\rho$ , г/см <sup>3</sup> |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|             | не менее   |                                       |                                      |
| 04X18H10    | 441(45)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 10X23H18    | 491(50)  | 37                                    | 7,95                                 |
| 08X17H15M3T | 510(52)  | 35                                    | 8,10                                 |
| 08X18H10    | 510(52)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 08X18H10T   | 510(52)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 08X18H12Б   | 510(52)  | 38                                    | 7,90                                 |
| 08X18H12T   | 510(52)  | 40                                    | 7,95                                 |
| 08X20H14C2  | 510(52)  | 35                                    | 7,70                                 |
| 10X17H13M2T | 529(54)  | 35                                    | 8,00                                 |
| 12X18H9     | 529(54)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 12X18H10T   | 529(54)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 12X18H12T   | 529(54)  | 40                                    | 7,95                                 |
| 17X18H9     | 568(58)  | 40                                    | 7,90                                 |
| 08X22H6T    | 588(60)  | 24                                    | 7,60                                 |

**Примечания:**

1. Для труб с соотношением  $D_n/s$ , равным или менее 8, из стали марок 04X18H10, 08X20H14C2, 10X17H13M2T, 08X18H12T, 10X23H18, 08X18H10, 08X18H10T, 08X17H15M3T, 12X18H10T, 12X18H12T, 12X18H9, 17X18H9, 08X22H6T допускается снижение временного сопротивления разрыву на 19,6 Н/мм<sup>2</sup> (2 кгс/мм<sup>2</sup>).

2. По требованию потребителя для труб из стали марок 12X18H10T, 12X18H12T, 08X18H10T проводят определение предела текучести.

3. Предел текучести для стали марки 12X18H10T должен быть не менее 216,0 Н/мм<sup>2</sup> (22 кгс/мм<sup>2</sup>).

4. Нормы предела текучести для стали марок 12X18H12T и 08X18H10T устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).**

2.3. По требованию потребителя трубы должны выдерживать испытание на растяжение при температуре 623 К (350 °С).

Нормы временного сопротивления разрыву и предела текучести устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).**

2.4. На наружной и внутренней поверхностях труб не допускаются плены, рванины, закаты, трещины. Допускается удаление дефектов местной зачисткой, сплошной или местной шлифовкой, расточкой и обточкой при условии, что величина расточки, обточки или сплошной шлифовки не выводит диаметр и толщину стенки за пределы минусовых отклонений, а местной зачистки или шлифовки — толщину стенки за пределы минусовых отклонений, указанных в табл. 2.

Без зачистки допускаются единичные плены, рябизна, риски, следы вдавливания окалины при условии, что они не выводят толщину стенки за минусовые предельные отклонения.

По требованию потребителя единичные плены должны быть зачищены.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.5. По требованию потребителя трубы изготавливают очищенными от окалины.

2.6. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление  $P_1$  в соответствии с требованиями ГОСТ 3845 при допускаемом напряжении, равном 40 % временного сопротивления разрыву для данной марки стали.

Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.

2.7. По требованию потребителя трубы из стали марок 04X18H10, 08X20H14C2, 10X17H13M2T, 08X18H12Б, 10X23H18, 08X18H10, 08X18H10T, 08X18H12T, 08X17H15M3T, 12X18H10T, 12X18H12T, 12X18H9, 17X18H9, 08X22H6T должны выдерживать сплющивание до получения между поверхностями расстояния ( $H$ ), мм, вычисленного по формуле

$$H = \frac{1,08 \cdot s}{0,08 + \frac{s}{D}},$$

где  $s$  — номинальная толщина стенки, мм;

$D$  — номинальный наружный диаметр, мм,

## С. 5 ГОСТ 9940—81

или раздачу до увеличения наружного диаметра на 10% оправкой с углом конусности 30°; допускается применять оправки с углом конусности 6° и 12°.

2.8. По требованию потребителя, что указывается в заказе, трубы из стали марок 10X17H13M2T, 08X17H15M3T, 08X22H6T, 04X18H10, 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 12X18H9, 08X18H12T, 12X18H12T, 08X18H12Б должны быть стойкими против межкристаллитной коррозии.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

2.9. По требованию потребителя трубы должны проходить контроль ультразвуком. Размеры искусственного дефекта устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера по диаметру и толщине стенки, одной марки стали и одного вида термической обработки, а по требованию потребителя — одной плавки и быть оформлена одним документом о качестве по ГОСТ 10692, с дополнением: химический состав — в соответствии с документом о качестве на трубную заготовку.

Количество труб в партии должно быть не более 200 шт.

3.2. Контролю поверхности, размеров, гидравлическим давлением, ультразвуковому контролю подвергают каждую трубу.

3.3. Для контроля качества от партии отбирают:

две трубы — на растяжение,

одну трубу — на сплющивание или раздачу,

две трубы — на межкристаллитную коррозию.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3.4. **(Исключен, Изм. № 4).**

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контроля качества от каждой отобранной трубы отрезают по одному образцу для каждого вида испытаний.

4.2. Осмотр поверхности труб проводят визуально.

4.3. Длину труб проверяют рулеткой по ГОСТ 7502.

4.4. Кривизну труб проверяют поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и щупом по нормативной документации.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

4.5. Наружный диаметр и овальность контролируют гладким микрометром типа МК по ГОСТ 6507, листовыми скобами по ГОСТ 18360, ГОСТ 18365.

Толщину стенки контролируют трубным микрометром типа МТ по ГОСТ 6507.

4.6. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006, ГОСТ 19040 (при температуре 623 К).

Скорость перемещения подвижного захвата — не более 10 мм в 1 мин. Допускается превышение скорости испытания до 40 мм в 1 мин после достижения предела текучести.

Допускается контроль механических свойств проводить методом твердости по нормативно-технической документации.

При разногласиях в оценке результатов испытания проводят по ГОСТ 10006.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.7. Испытание на раздачу проводят на трубах диаметром до 146 мм включительно с толщиной стенки не более 10 мм по ГОСТ 8694.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.8. Испытание на сплющивание проводят на трубах с толщиной стенки не более 10 мм по ГОСТ 8695.

При обнаружении на сплющиваемых образцах мелких дефектов, являющихся следствием наружных дефектов, допускаемых без зачистки, проводят повторное испытание образца от той же трубы с предварительной зачисткой поверхности на глубину половины предельных отклонений по толщине стенки, но не более 0,2 мм со стороны, на которой обнаружены дефекты.

4.9. Испытание гидравлическим давлением проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой труб под давлением не менее 10 с.

4.9.1. Взамен испытания гидравлическим давлением допускается проводить контроль каждой трубы неразрушающими методами по ГОСТ 17410 и нормативно-технической документации с 01.01.90.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

4.10. Ультразвуковой контроль проводят по ГОСТ 17410 и нормативно-технической документации.

4.11. Проверку стойкости против межкристаллитной коррозии проводят методами АМ или АМУ по ГОСТ 6032. В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят методом АМ.

По согласованию изготовителя и потребителя проверку стойкости против межкристаллитной коррозии сталей марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т допускается проводить методом ПТ по ГОСТ 9.914. В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят методом АМ по ГОСТ 6032.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 10692.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

**В. П. Сокуренько** (руководитель темы), **Л. Г. Ковалева**, **В. Н. Ровенский**, **Г. А. Горюченко**

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.07.81 № 3445

**Изменение № 4** принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

**За принятие изменения проголосовали:**

| Наименование государства   | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт                                       |
| Республика Армения         | Армгосстандарт                                      |
| Республика Беларусь        | Госстандарт Республики Беларусь                     |
| Республика Казахстан       | Госстандарт Республики Казахстан                    |
| Кыргызская Республика      | Кыргызстандарт                                      |
| Республика Молдова         | Молдовастандарт                                     |
| Российская Федерация       | Госстандарт России                                  |
| Республика Таджикистан     | Таджикгосстандарт                                   |
| Туркменистан               | Главгосинспекция «Туркменстандартлары»              |
| Республика Узбекистан      | Узгосстандарт                                       |
| Украина                    | Госстандарт Украины                                 |

### 3. ВЗАМЕН 9940—72

#### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|---|--------------|
| ГОСТ 9.914—91                           | 4.11         | ГОСТ 8695—75                            | 4.8          |
| ГОСТ 3845—75                            | 2.6, 4.9     | ГОСТ 10006—80                           | 4.6          |
| ГОСТ 5632—72                            | 2.1          | ГОСТ 10692—80                           | 3.1, 5.1     |
| ГОСТ 6032—89                            | 4.11         | ГОСТ 17410—78                           | 4.9.1, 4.10  |
| ГОСТ 6507—90                            | 4.5          | ГОСТ 18360—93                           | 4.5          |
| ГОСТ 7502—98                            | 4.3          | ГОСТ 18365—93                           | 4.5          |
| ГОСТ 8026—92                            | 4.4          | ГОСТ 19040—81                           | 4.6          |
| ГОСТ 8694—75                            | 4.7          |   |              |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

6. ИЗДАНИЕ (май 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1987 г., июне 1988 г., августе 1988 г., апреле 2001 г. (ИУС 11—87, 9—88, 12—88, 7—2001)

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Е.Ю. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 25.05.2004. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,80.  
Тираж 210 экз. С 2447. Зак. 546.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано в Калужской типографии стандартов.  
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102